

BERUTOX FB 22

Rasvojen teknisten arvojen vertailua

Ominaisuus	BERUTOX FB 22	KLÜBER ISOFLEX NBU 15	KLÜBER ISOFLEX TOPAS NB 22
Perusöljy PAO	synteettinen PAO	synt. esterin ja synt. PAO mineraaliöljyn sekoitus	
Paksunnin Bariumkompleksi- saippua	bariumkompleksisaippua	bariumkompleksisaippua	
Käyttölämpötila-alueen alaraja	- 40°C	- 30°C	- 50°C
- " - - " - yläraja	+180°C (lyhytaik.+200 °C)	+130°C	+150°C
NLGI-luokka	2	2	2
Virtauspaine mbar DIN 51805	< 550/-35°C	1400/-30°C	1000/-50°C
Perusöljyn viskositeetti + 40°C	n. 50 cSt	n. 23 cSt	n. 30 cSt
- " - - " - +100°C	n. 8 cSt	n. 4,7 cSt	n. 6 cSt
Tippumispiste	230°C	220°C	240°C